

AUCPSDIGISERI



DESCRIZIONE

Carta transfer per sistema DIGISERI

SPECIFICHE

AUCPSDIGISERI è costituita da un **liner in carta naturale** di 105 g/m² con spessore di 120 µm ottimizzato per il rilascio di laminati plastici ed una finitura **polimerica composita** con spessore di 5 µm.

ATTREZZATURE

Plotter a solvente-ecosolvente +
Impianto serigrafico +
Termopressa



SUPPORTI

In base al **termoadesivo utilizzato** si possono decorare cotone e tessuti naturali o sintetici, materiali plastici, laminati, pelli, legno ed oggetti piani di **qualsiasi colore**.

AUCPSDIGISERI garantisce qualità e sicurezza nel processo di stampa. Ha una **buona stabilità dimensionale** e assicura un'**ottima resa dei colori**. Il risultato finale è **morbido, elastico e autoscontornante** ovvero privo di aloni e trasparenze.

CARATTERISTICHE

IMPIEGO



1

Impostare un profilo colore **vinile generico** e la temperatura delle piastre a **ca. 40 °C**.

Stampare in **modalità speculare** sul **lato opaco**. Per riconoscerlo basta osservare la **posizione dell'angolino tagliato: sempre in basso a dx**, sul lato corto, sia per il f.to **44x64cm** che **64x88cm**.

Far asciugare le stampe qualche minuto e poi **procedere al taglio dei fogli**.

N.B.: Prima di passare alla fase successiva **attendere la completa asciugatura** dei fogli stampati.



2

Mettere a registro con l'impronta del telaio serigrafico. Quindi **stampare:**

- **termoadesivo trasparente** (AUSDIGISERITT) per tessuti **chiari**
- **termoadesivo bianco** (AUSDIGISERITW) per tessuti **scuri**.

N.B.: Far asciugare per almeno 2 ore e il transfer autoscontornante digi-serigrafico è pronto!



3

Preriscaldare il piatto della pressa: 165°C-170°C per 20" - pressione medio-alta. Poi **posizionare la t-shirt e il lato stampato della carta transfer** a contatto con la t-shirt.



4

Per i parametri di applicazione basarsi sulle specifiche del termoadesivo.

Per i tessuti scuri:

165°C per 18"-20" - pressione alta - distacco a freddo - ripressare con velina antiadesiva (AU CFC VELIN) per 10" **oppure**
170°C per 20"-25" con 1 strato di stuoia di protezione (MA STUOI 04) - pressione alta - distacco a freddo - ripressare con velina antiadesiva (AU CFC VELIN) per 10"

Per i tessuti chiari:

180°C per 20" - pressione alta - distacco a freddo - ripressare con velina antiadesiva (AU CFC VELIN) per 10"

AVVERTENZE

Il tessuto personalizzato è lavabile in lavatrice a **40°C**. Stirare al rovescio o con una protezione per restituire brillantezza ai colori. Per altre informazioni rivolgetevi al Vs. agente di fiducia.

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Non esporre ai raggi solari.

Se si osservano tali indicazioni il prodotto conserva inalterate le sue proprietà per almeno 2 anni.

STOCAGGIO

Le informazioni riportate sulla scheda sono da considerarsi puramente indicative, in quanto fanno riferimento a test effettuati nei nostri laboratori e con attrezzature e materiali di nostra proprietà. È buona norma effettuare delle prove prima di ogni produzione. Shock Line è responsabile della sostituzione di eventuale materiale difettoso, ma non dei danni derivanti dall'utilizzo dello stesso.

* Disponibile anche in confezioni da 100 e 50 fg. 44x64.

SHOCKLINE
about your transfer paper

T. +39 0875 751194 - F. +39 0875 751329
info@shockline.it - skype shock.line
www.shockline.it

cod.