

FCDIGISERILTP



DESCRIZIONE	Carta transfer per sistema DIGISERI9541 - Low Temperature	
SPECIFICHE	FCDIGISERILTP è costituito da un liner in carta naturale di 110 g/m ² ottimizzato per il rilascio di laminati plastici ed una finitura polimerica composita di 5 g/m ² .	
ATTREZZATURE	Stampante laser OKI Pro9541WT + Impianto serigrafico + Forno + Termopressa	
SUPPORTI	Utilizzare in combinazione con l' INK serigrafico bianco WTDIGISERILT e la colla termoadesiva in polvere GPDIGISERILT per decorare tessuti sintetici sensibili al calore, come TNT in polipropilene, di qualsiasi colore .	FCDIGISERILTP garantisce qualità e sicurezza nel processo di stampa oltre che velocità di copiatura. Ha una buona stabilità dimensionale e assicura un'ottima resa dei colori. Il risultato finale è autoscontornante e semi-opaco. LTP garantisce, inoltre, la massima economicità, poichè oltre ad utilizzare il White OFF nel processo di stampa è anche un prodotto in carta che consente di personalizzare, in modo semplice e veloce, alte tirature di shopper e gadget in TNT e altri tessuti sintetici.

CARATTERISTICHE

IMPIEGO	1	Selezionare l'impostazione stampante ultrapesante 1 (ca. 129-188 g/m²) con White OFF. Stampare in modalità speculare sul lato coatizzato opaco. Per riconoscerlo basta osservare la posizione dell'angolino tagliato: sempre in basso a dx, sul lato corto.
	2	Mettere a registro con l'impronta del telaio serigrafico e stampare l'inchiostro bianco (WTDIGISERILT) con telaio da 55 a 32 fili. Applicare immediatamente sull'inchiostro fresco la colla termoadesiva in polvere (GPDIGISERILT). Polimerizzare, poi, in forno a 150°-160°C per 2-3 minuti ca.
	3	Posizionare il lato stampato della carta transfer a contatto con il supporto.
	4	Pressare a 115°C per 25" o a 130°C per 15" - pressione 4atm/media. Rimuovere il liner a freddo.

AVVERTENZE	Il tessuto personalizzato può essere sottoposto a test di durevolezza, dopo 72 ore dalla sua realizzazione. Per altre informazioni rivolgetevi al Vs. agente di fiducia.	Conservare in luogo fresco e asciutto. Non esporre ai raggi solari. Se si osservano tali indicazioni il prodotto conserva inalterate le sue proprietà per almeno 2 anni.	STOCAGGIO
------------	--	---	-----------

Le informazioni riportate sulla scheda sono da considerarsi puramente indicative, in quanto fanno riferimento a test effettuati nei nostri laboratori e con attrezzature e materiali di nostra proprietà. È buona norma effettuare delle prove prima di ogni produzione. Shock Line è responsabile della sostituzione di eventuale materiale difettoso, ma non dei danni derivanti dall'utilizzo dello stesso.

* Disponibile in confezioni da 50 o 200 fg. A3 e da 200 fg. SRA3 (32x45 cm).

SHOCKLINE
about your transfer paper

T. +39 0875 751194 - F. +39 0875 751329
info@shockline.it - skype shock.line
www.shockline.com

cod.