

# FCDIGISERITXF



DESCRIZIONE

Film transfer in poliestere per sistema DIGISERI9541 - Textile

SPECIFICHE

**FCDIGISERITXF** è costituito da un **liner in poliestere** con spessore di 100 µm ottimizzato per il rilascio di laminati plastici ed una finitura **polimerica composta** con spessore di 5 µm.

ATTREZZATURE

Stampante laser OKI Pro9541WT +  
Impianto serigrafico +  
Forno +  
Termopressa

SUPPORTI

Utilizzare in combinazione con l'**INK serigrafico bianco WTDIGISERITX** e la **colla termoadesiva in polvere GPDIGISERITX** per decorare cotone e tessuti naturali o sintetici, di **qualsiasi colore**.



**FCDIGISERITXF** garantisce qualità, sicurezza ed **economicità (White OFF)** del processo di stampa oltre che velocità di copiatura. Ha una perfetta **stabilità dimensionale** e assicura un'ottima resa dei colori. Il risultato finale è **autoscontornante** e perfettamente **opaco**.

CARATTERISTICHE

IMPIEGO

1



**Selezionare** l'impostazione stampante **pellicola** con **White OFF**.  
**Stampare** in **modalità speculare** sul lato **coatizzato opaco**.  
Per riconoscerlo basta osservare la **posizione dell'angolino tagliato: sempre in basso a dx**, sul lato corto.

2



**Mettere a registro** con l'impronta del telaio serigrafico e **stampare l'inchiostro bianco** (WTDIGISERITX) con telaio da 43 a 32 fili.

**Applicare immediatamente sull'inchiostro fresco la colla termoadesiva in polvere** (GPDIGISERITX).

**Polimerizzare**, poi, **in forno** a 160°-170°C per 3-4 minuti ca.

3



**Posizionare** il lato stampato del film a contatto con il supporto.

4



**Pressare** a 140°C-150°C per 10"-20" - pressione 4atm/media.

**Rimuovere** il liner a freddo e **ripresare** con velina antiadesiva (AU CFC VELIN) per 10"-20".

AVVERTENZE

Il tessuto personalizzato è lavabile in lavatrice, **dopo 72 ore** dalla sua realizzazione, a **40°C**. Stirare al rovescio o con una protezione per restituire brillantezza ai colori. Per altre informazioni rivolgetevi al Vs. agente di fiducia.

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Non esporre ai raggi solari.

Se si osservano tali indicazioni il prodotto conserva inalterate le sue proprietà per almeno 2 anni.

STOCKAGGIO

Le informazioni riportate sulla scheda sono da considerarsi puramente indicative, in quanto fanno riferimento a test effettuati nei nostri laboratori e con attrezzature e materiali di nostra proprietà. È buona norma effettuare delle prove prima di ogni produzione. Shock Line è responsabile della sostituzione di eventuale materiale difettoso, ma non dei danni derivanti dall'utilizzo dello stesso.

\* Disponibile in confezioni da 25 fg. A3 e da 100 fg. SRA3 (32x45 cm).

**SHOCKLINE**  
about your transfer paper

T. +39 0875 751194 - F. +39 0875 751329  
info@shockline.it - skype shock.line  
www.shockline.com

cod.