



FC FILM2



DESCRIZIONE	Carta transfer per la personalizzazione di materiali vari di colore chiaro	
SPECIFICHE	FC FILM2 è costituito da un liner in carta naturale di 105 g/m ² con spessore di 120 µm ottimizzato per il rilascio dei laminati plastici ed una finitura polimerica composita con spessore di 11 µm.	
ATTREZZATURE	Stampante o copiatrice laser a colori + (eventuale) plotter da taglio + termopressa	
SUPPORTI	Ottimo per pelle, finta pelle, legno, cartone, sughero e tela. Adatto per capi d'abbigliamento ed accessori in pelle e finta pelle, elementi d'arredo in legno oltre che per packaging e cartelline in cartone.	FC FILM2 è una carta transfer intagliabile che trasferisce una pellicola sottile ma resistente che funge da protezione per la stampa. Garantisce un' ottima resistenza all'usura .

CARATTERISTICHE

IMPIEGO		Inserire la carta transfer dal by-pass della stampante laser impostando la funzione carta pesante o cartoncino (160-200 g/m ²). Stampabile multicopia. Stampare in modalità speculare.
1		
		Passaggio eventuale. Per scontornare l'immagine stampata preparare il file d'origine per il taglio impostando i parametri (crocini di registro) previsti dal software e dal plotter in uso. Procedere al taglio rispettando le seguenti indicazioni: lama per vinile normale o riflettente con offset 0,25 mm, pressione 30 g e velocità 5-10 cm/s. N.B. Intagliare soltanto il film.
2		
		Posizionare il lato stampato della carta transfer a contatto con il supporto. Proteggere, poi, la carta transfer con una stuoia di silicone morbido (MA STUOI GB80-2). Si può scegliere anche di non applicare nessuna protezione.
3		
		Con protezione Pressa pneumatica: 150°C per 40" - pressione 6atm Pressa manuale: 150°C per 40" - pressione molto alta Senza protezione Pressa pneumatica: 120°C per 30" - pressione 6atm Pressa manuale: 120°C per 30" - pressione molto alta
4		
		Rimuovere il liner in carta a freddo o quasi .
5		
		Per ottenere una migliore penetrazione su materiali con superficie irregolare , proteggere la stampa con velina antiadesiva (AU CFC VELIN) o con carta transfer semilucida (FC POLCREA) ed una stuoia di silicone morbido (MA STUOI GB80-2) e ripressare per 50"-60".
6		

STOCAGGIO

AVVERTENZE	In combinazione con il primer FO PRIPELW assicura la personalizzazione anche di supporti colorati o di colore scuro. Per materiali sensibili alle alte temperature pressare a ca. 100°C. Per altre informazioni rivolgetevi al Vs. agente di fiducia.	Conservare in luogo fresco e asciutto. Non esporre ai raggi solari. Se si osservano tali indicazioni il prodotto conserva inalterate le sue proprietà per almeno 2 anni.
------------	--	--

Le informazioni riportate sulla scheda sono da considerarsi puramente indicative, in quanto fanno riferimento a test effettuati nei nostri laboratori e con attrezzature e materiali di nostra proprietà. E buona norma effettuare delle prove prima di ogni produzione. Shock Line è responsabile della sostituzione di eventuale materiale difettoso, ma non dei danni derivanti dall'utilizzo dello stesso.

* Disponibile anche in pacchi da 100 fogli formato A4

SHOCKLINE
about your transfer paper

T. +39 0875 751194 - F. +39 0875 751329
info@shockline.it - skype shock.line
www.shockline.it - www.digidecor.it

cod.