

GPDIGISERITX

DESCRIZIONE

Colla termoadesiva in polvere per sistema DIGISERI9541 - Textile

SPECIFICHE

GPDIGISERITX è una colla termoadesiva in polvere in **granulometria 0-100 µm**, con elevata elasticità finale (copoliuretana).

ATTREZZATURE

Stampante laser OKI Pro9541WT +
Impianto serigrafico +
Forno +
Termopressa



SUPPORTI

Utilizzare in combinazione con i transfer DIGISERI **FCDIGISERITXF** (Film) o **FCDIGISERITXP** (Carta) e l'inchiostro serigrafico bianco **WTDIGISERITX** per decorare cotone, tessuti naturali o sintetici, di **qualsiasi colore**.

GPDIGISERITX è una colla termoadesiva in polvere che garantisce **perfetta compatibilità con l'inchiostro bianco WTDIGISERITX** ed elevate performance di **resistenza al lavaggio** ed **elasticità**. La colla termoadesiva in polvere va utilizzata, come **ultimo passaggio**, dopo aver stampato l'inchiostro serigrafico bianco sulle stampe digitali realizzate con i transfer DIGISERITX (film o carta).

CARATTERISTICHE

IMPIEGO

L'applicazione della colla è l'ultimo passaggio nella produzione del transfer DIGISERI9541.

Cospargere la colla termoadesiva in polvere **GPDIGISERITX** sull'inchiostro bianco WTDIGISERITX **immediatamente** dopo la stampa serigrafica sul transfer, quando questo è ancora fresco.

Spolverare tramite idonee attrezzature o a mano, con l'utilizzo di appositi dispositivi di protezione per occhi e vie respiratorie. *Non inalare.*

N.B.: *Prima dell'uso si consiglia di setacciare la polvere per evitare grumi.*

1 *Con **1 kg** di colla in polvere, si cospargono **28-30 mq.**

Polimerizzare in forno a 160°C-170°C per 3-4 minuti ca.

2

Posizionare il lato stampato del transfer DIGISERI a contatto con il supporto da personalizzare.

3

Pressare a 140°C-150°C per 10"-20" - pressione 4atm/media.

4

Rimuovere il liner a freddo e **ripressare** con velina antiadesiva (AU CFC VELIN) per 10"-20"

AVVERTENZE

Il tessuto personalizzato è lavabile in lavatrice, **dopo 72 ore** dalla sua realizzazione, a 40°C. Stirare al rovescio o con una protezione per restituire brillantezza ai colori. Per altre informazioni rivolgetevi al Vs. agente di fiducia.

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Non esporre ai raggi solari.

Se si osservano tali indicazioni il prodotto conserva inalterate le sue proprietà per almeno 2 anni.

STOCAGGIO

Le informazioni riportate sulla scheda sono da considerarsi puramente indicative, in quanto fanno riferimento a test effettuati nei nostri laboratori e con attrezzature e materiali di nostra proprietà. È buona norma effettuare delle prove prima di ogni produzione. Shock Line è responsabile della sostituzione di eventuale materiale difettoso, ma non dei danni derivanti dall'utilizzo dello stesso.

* **Allestimenti disponibili:** 0.5 Kg - 2 Kg.

SHOCKLINE
about your transfer paper

T. +39 0875 751194 - F. +39 0875 751329
info@shockline.it - skype shock.line
www.shockline.com

cod.