

WTDIGISERITX

DESCRIZIONE

Inchiostro serigrafico bianco per sistema DIGISERI9541 - Textile.

SPECIFICHE

WTDIGISERITX è una **pasta da stampa serigrafica** costituita da una miscela di polimeri, pigmenti e cariche selezionate in **dispersione acquosa**.

ATTREZZATURE

Stampante laser OKI Pro9541WT +
Impianto serigrafico +
Forno +
Termopressa



SUPPORTI

Utilizzare in combinazione con i transfer DIGISERI **FCDIGISERITXF** (Film) o **FCDIGISERITXP** (Carta) e la colla termoadesiva in polvere **GPDIGISERITX** per decorare cotone, tessuti naturali o sintetici, di **qualsiasi colore**.

WTDIGISERITX è un **inchiostro bianco coprente**, formulato per la stampa serigrafica. Consigliato l'utilizzo di telai da **55 a 32 fili**. L'inchiostro bianco va **stampato in serigrafia** sulle stampe digitali realizzate con i transfer DIGISERITX (film o carta) e **immediatamente cosparso** di colla termoadesiva in polvere (GPDIGISERITX). Garantisce brillantezza dei colori e un'elevata coprenza.

CARATTERISTICHE

IMPIEGO

L'inchiostro serigrafico bianco è pronto all'uso. In caso di necessità, diluirlo al 5% con acqua.

Per una maggiore resistenza ai lavaggi, una migliore resistenza meccanica ed un'elevata elasticità si consiglia l'aggiunta del **catalizzatore HRDIGISERI** in misura del 2,5% in peso.

Mescolare bene prima dell'uso.

Attenzione: l'inchiostro con l'aggiunta del catalizzatore impiega 3-4 ore prima di indurirsi. Va utilizzato dunque, in quell'arco temporale. La parte rimanente non potrà essere più utilizzata.

1

Mettere a registro il telaio serigrafico con il transfer **DIGISERI** e stampare l'inchiostro bianco (WTDIGISERITX) con telaio da 43 a 32 fili*.

Applicare immediatamente sull'inchiostro fresco la colla termoadesiva in polvere (GPDIGISERITX).

Polimerizzare, poi, in forno a 160°-170 °C per 3-4 minuti ca.

2

* Con 1 kg di inchiostro bianco, si stampano **18-20 mq** con un telaio a **32 fili** e **22-23 mq** con un telaio a **43 fili**.

Posizionare il lato stampato del transfer DIGISERI a contatto con il supporto da personalizzare.

3

Pressare a 140°C-150 °C per 10"-20" - pressione 4atm/media.

Rimuovere il liner a freddo e **ripressare** con velina antiadesiva (AU CFC VELIN) per 10"-20".

4

AVVERTENZE

Il tessuto personalizzato è lavabile in lavatrice, **dopo 72 ore** dalla sua realizzazione, a 40°C. Stirare al rovescio o con una protezione per restituire brillantezza ai colori. Per altre informazioni rivolgetevi al Vs. agente di fiducia.

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Non esporre ai raggi solari.

Se si osservano tali indicazioni il prodotto conserva inalterate le sue proprietà per almeno 2 anni.

STOCAGGIO

Le informazioni riportate sulla scheda sono da considerarsi puramente indicative, in quanto fanno riferimento a test effettuati nei nostri laboratori e con attrezzature e materiali di nostra proprietà. E buona norma effettuare delle prove prima di ogni produzione. Shock Line è responsabile della sostituzione di eventuale materiale difettoso, ma non dei danni derivanti dall'utilizzo dello stesso.

* **Allestimenti disponibili:** 1 Kg - 5 Kg

SHOCKLINE
about your transfer paper

T. +39 0875 751194 - F. +39 0875 751329
info@shockline.it - skype shock.line
www.shockline.com

cod.